

ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ БАЗАЛТ ТМ КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК 25КГ.



Основные характеристики

Расход воды	0,18-0,24 л/кг
Расход клея (при слое 1 мм)	1,3-1,5 кг/ м ²
Рекомендуемая толщина слоя	3-20 мм
Жизнеспособность раствора	60 мин
Открытое время	20 мин
Прочность сцепления с бетоном	> 0,5 МПа
Прочность основания с утеплителем	> 0,1 МПа
Температура нанесения	+5°C +30°C
Срок годности	12 месяцев
Вес	25кг

Применение

Клей – смесь сухая штукатурно-клеевая на цементном вяжущем изготовлен на цементно-песчаной основе с добавлением специальных модификаторов.

Применяется для крепления теплоизоляционных плит из минерального волокна при утеплении наружных стен зданий. Может применяться для изготовления армированного слоя на поверхности этих плит.

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, прочным, очищенным от пыли и других загрязнений, не должно быть покрыто инеем или снегом.

Основание с большой впитывающей способностью следует обработать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «Каменный Цветок»

Нанесение

Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой и перемешивать до получения однородной массы. Дать раствору выстоять 3-5 минут и снова перемешать.

Приготовленный раствор накладывают полосой шириной 5-8 см по контуру плиты с отступом от края на 2-3 см и несколькими пятнами диаметром около 8 см в центре. Полоса должна иметь разрывы, чтобы исключить образование воздушных пробок.

Дополнительно плиты (через 3 дня после монтажа) должны крепиться к стенам с помощью дибелей. При изготовлении армированного защитного слоя раствор распределяют по поверхности плиты слоем 2 мм.

На свежий раствор накладывают сетку (с сохранением закладок шириной 5-10 см) и утапливают её в штукатурный слой, сразу же наносят второй слой смеси до 3 мм.

Запрещается выполнять работы при сильном ветре, дожде и прямом воздействии солнца. В течение 3-х суток после применения, смесь необходимо предохранять от дождя, пересыхания и замерзания.

**КАМЕННЫЙ
ЦВЕТOK**



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!



www.cemtorg.com

Тел./факс: +7 (495) 921-14-50
cemtorg@cemtorg.com

ООО «Цемторг», г. Москва, 123308
ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 3, оф. 315А