

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

ЯХОНТ

СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ
ГОСТ Р 58279 - 2024

КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК



ПРОЧНЕЕ КАМНЯ!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Влажность	≤ 0,5 %
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Подвижность	170 ± 20 мм
Начало схватывания растворной смеси	≥ 60 мин
Водоудерживающая способность	≥ 95 %
Предел прочности на растяжение при изгибе	≥ 0,7 МПа
Предел прочности при сжатии	≥ 1,5 МПа
Стойкость к образованию усадочных трещин	устойчивая
Расход воды	0,35 – 0,45 л/кг
Расход при слое 10 мм	10 - 12 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	5 - 30 мм
Нанесение последующего слоя, через	1 - 3 суток
Коэффициент паропроницаемости	≥ 0,1 мг/м·ч·Па
Температура основания	+5°C - +30°C
Температура эксплуатации	-50°C - +40°C

СВОЙСТВА ЯХОНТА

- Белый цвет
- Для ручного и механизированного нанесения
- Экономичность
- Паропроницаемость
- Увеличенное время работы с материалом
- Для помещений с нормальной влажностью
- Не требует шпаклевания

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Для ручного и механизированного нанесения. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Пено- и газобетонные. Кирпичные. Бетонные. Гипсовые основания. ГКЛ, ГВЛ, ЦСП.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Гладким и глянцевым поверхностям придать шероховатость. Для усиления прочности сцепления материала с основанием поверхность обработать соответствующим грунтом ТМ «Каменный цветок». При необходимости нанести грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению штукатурки только после полного высыхания грунта. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,35 – 0,45 л чистой воды (на 1 мешок 30 кг - 10,5 – 13,5 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным, либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению. Раствор можно использовать в течении 60 минут с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА

Перед нанесением, маяковый профиль закрепить на стене в соответствии с требуемой толщиной слоя, контролируя отклонения с помощью уровня и отвеса. Сложные элементы строительных конструкций, углы и стыки необходимо армировать.

Приготовленный раствор нанести на подготовленную поверхность механизированным или ручным способом, затем разровнять правилом. Слой нанесения без штукатурной сетки – 5-30мм.

Когда раствор начнёт схватываться, поверхность выровнять правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки материала и заполняя углубления. При использовании штукатурки в качестве финишного слоя (без дальнейшего шпаклевания) после начала схватывания поверхность слегка увлажнить, затем затереть металлическим шпателем. Гладилкой или теркой для получения ровной гладкой поверхности. При нанесении штукатурки слоем более 30 мм первый, ещё мягкий слой следует «начесать» штукатурным гребнем. После его схватывания нанести последующий слой. В процессе работы и в последующие 2 дня температура воздуха и поверхности основания должна быть от +5°C до +30°C, влажность воздуха в помещении не больше 70%. В процессе твердения ЯХОНТа поверхность защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей и воздействия сквозняков. Для финишного выравнивания поверхности используйте шпательки ТМ «Каменный цветок».

Гарантийный срок хранения 6 месяцев в упаковке изготовителя в условиях, обеспечивающих целостность упаковки и защиту продукции от увлажнения и потери внешнего вида, на открытых и закрытых специализированных, универсальных и смешанных складах готовой продукции, а также открытых складских площадках под навесом.



www.cemtorg.com

Тел./факс: +7 (495) 921-14-50

cemtorg@cemtorg.com

ООО «Цемторг», г. Москва, 123308

ул. Хорошёвская 3-я, д. 2, стр. 1, эт. 3, оф. 315А