



НОВИНКА

Perel Premium

эластичная, водостойкая, беспылевая клеевая смесь

для укладки тяжелой плитки больших размеров,
натурального и искусственного камня, клинкерной плитки

Продукт уже доступен к заказу.

Наличие уточняйте у своего персонального менеджера.



PEREL SUPREMIUM

Клеевая смесь



Смесь сухая клеевая
на цементном вяжущем C2 TE S1,
ГОСТ 56387 - 2018



Эластичная, водостойкая, беспылевая
клеевая смесь для укладки тяжелой
плитки больших размеров, натурального
и искусственного камня, клинкерной
плитки.



Обладает повышенной стойкостью
к сползанию и увеличенным открытым
временем



Для наружных и внутренних работ



Рекомендуется для системы «теплый пол»



Для тяжелой плитки
больших размеров



Для натурального
и искусственного камня



Для клинкерной
плитки



Рекомендуется
для системы «теплый пол»



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность для нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Для улучшения прочности сцепления поверхность рекомендуется обработать грунтовкой, подобранной по типу основания. Не допускается запыление грунтованных поверхностей.



1. Очистить поверхность от пыли, грязи и отслаивающихся частиц.



2. Удалить старые лакокрасочные покрытия и жировые загрязнения.



3. Удалить пыль пылесосом или щеткой.



4. Обработать поверхность грунтовкой, подобранной по типу основания.



5. Дать грунтовке высохнуть. Не допускать запыления грунтованных поверхностей.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 6,5–7,0 литров воды на 1 мешок смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 3 минут). Раствор выдерживается 2 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.



1. Налить в ёмкость чистую воду (6,5–7,0 л на 1 мешок смеси).



2. Засыпать смесь в воду.



3. Перемешивать механизированным способом до получения однородной массы (около 3 минут).



4. Выдержать раствор 2 мин.



5. Повторно перемешивать в течение 2 минут.



6,5–7,0 л воды на 1 мешок



Время перемешивания ~3 мин



Время выдержки 2 мин



Повторное перемешивание 2 мин



3 НАНЕСЕНИЕ:

- Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение заявленной жизнеспособности после добавления смеси в воду (см. таблицу тех. характеристик). При потере подвижности раствора (в рамках жизнеспособности раствора), допустимо повторное перемешивание без добавления воды.
- Клеевой раствор наносится на поверхность и выравнивается зубчатым шпателем. Размер зубчатого шпателя следует подбирать по размеру плитки и качеству основания.
- Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавливается в него.
- Для получения максимального результата клеевой раствор следует наносить на обе поверхности – основание и облицовочный материал.
- Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24–48 ч) специальной смесью для затирки швов.
- Эксплуатация «теплого пола» допускается через 28 суток после облицовочных работ.
- При использовании смеси модификации «зима» нанесение раствора осуществлять в максимально короткие сроки. Толщина слоя раствора должна быть максимально допустимой. Дополнительно можно организовать защитные экраны (тепляки). Укрывать место проведения работ любым теплоизоляционным материалом от ветра и других воздействий окружающей среды на несколько дней.

4 РАСХОД СМЕСИ:



3,5–5,0 кг смеси на м² при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.

5 УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:



Бумажные крафт-мешки – 25 кг.
Срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур, в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Технические характеристики


Артикул 0315 – «лето» (температура применения от +5°C до +30°C);

Артикул 5315 – «зима» (температура применения от -5°C до +10°C).


Название параметра	Ед. изм.	0315	5315
Класс по ГОСТ 56387 - 2018	-	C2 TE S1	
Цвет	-	серый	
Прочность клеевого соединения после выдерживания 28 суток в воздушно-сухой среде, не менее	МПа	1,3 (ср. знач. ~1,7 МПа)	
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде, не менее	МПа	1,0	
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах, не менее	МПа	1,0	
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания, не менее	МПа	1,0	
Поперечная деформация, не менее	мм	2,5	
Количество воды затворения на 1 кг	литр	0,26 - 0,28	
Открытое время, не менее	мин	30	
Время корректировки плитки	мин	25	
Удерживаемый вес плитки, не менее	кг/м ²	120	
Жизнеспособность, не менее	мин	180	90
Толщина слоя нанесения	мм	3-10	
Морозостойкость, не менее	цикл	F50	
Температура применения	°C	+5...+30	-5*...+10
Температура эксплуатации через 28 суток	°C	-40...+70	
Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм	кг/м ²	3,5-5	3,5-5

* - минимальная температура в течение суток

Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать новости ТЕКАТО
Делимся новостями, проектами и полезной информацией.



Δ3EH



Instagram



RUTUBE



ВКонтакте