

Характеристика	ЦПС М150 (универсальная)	TEFIX SM (Стандарт)	TEFIX LM (Лёгкий)	TEFIX SW (Суперлёгкий / Премиум)
Плотность затвердевшего, кг/м³	~1800-1900	1200	1000–1100	800
Теплопроводность λ, Вт/(м·К)	~0,8–0,9	0,22	0,19	0,16
Расход на 1 м² стены (38 см)	~40 кг	37 кг	27 кг	23 кг
Расход на 1 блок 10,7 NF (38 см)	~2,2 кг	2,0 кг	1,6 кг	0,9 кг
Расход на 1 блок 4,5 NF (8 см)	~0,95 кг	1,0 кг	0,6 кг	0,3 кг
Вес мешка, кг	40 (обычно)	25	20	17,5
Выход раствора из мешка, л	~16–17	~28	~30	до 34
Технология «Двойное армирование»	нет	да	да	да
Перлитовый наполнитель	нет	да	да	да
Целевое применение	Стяжки, штукатурка, кладка кирпича	Стандартная кладка тёплой керамики	Энергоэффективные дома	Пассивные дома, энергоэффективные дома, макс. экономия