Wallint® T2 / Wallint® T2 SK²

Ветронепроницаемые пленки / пленки с ограниченной паропроницаемостью для кровельной изоляции и санации крыш





„Wallint® T2“ соответствует классе UDB-B.

Преимущества изделия

- Отлично подходит для проведения санации крыш
- Высокая устойчивость к старению
- Может использоваться в качестве вспомогательного покрытия
- Устойчива к сильному дождю
- Согласованная система с клеящими материалами и герметиками

Область применения

Верхняя сторона / нижняя сторона пленок „Wallint® T2“ оснащены специальным защитным флизелином от повреждений. Поэтому пленка очень хорошо защищает от шероховастостей, возникающих на сплошном настиле или ДСП после распила, а также защищает от повреждений в случае наступания на пленку при укладке.

Состав / материал

Трехслойная флизелиново-пленочная комбинация с / без двойной клеевой полосы.

Ширина рулона / Длина рулона:

1,50 м x 50 м

Вес рулона

приблизительно 10 кг

Номер артикула

KU 0064 (Wallint® T2)
KU 0064-11 (Wallint® T2 SK²)

Нормы / сертификаты:

сертификат CE

TECHNICAL DATA

CE

Масса (вес) на единицу площади, DIN EN 1849-2	приблизительно 132 г/м²	
Толщина материала	0,45 мм	
Цвет верхней стороны / нижней стороны	черный / черный	
Горючесть, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Сопротивление прохождению воды, EN 1928	выдержала	
Проницаемость водяного пара, коэффициент s_d, EN 1931	2 м	
Максимальное растягивающее продольное усилие, EN 12311-1 / Максимальное растягивающее поперечное усилие, EN 12311-1	230 ньютон/5 см	190 ньютон /5 см
Продольное удлинение / Поперечное удлинение, EN 12311-1	60%	70%
Продольная / поперечная прочность на отрыв от гвоздя, EN 12310-1	150 ньютон	180 ньютон
Температурная устойчивость	-40ºC /+80ºC	
Сопротивление прохождению воздуха	< 0,1 м³/м² час 50 паскалей	
Водонепроницаемость, EN 20811	> 2000 мм	
Устойчивость к ультрафиолетовым лучам*	4 месяца*	

*Природные погодные условия в Центральной Европе. TS-09#43-RUS-0613. Мы не несем ответственности за опечатки.
®Зарегистрированная торговая марка компании “Klöber GmbH”.

KLÖBER