

## Пескобетон М300 Малахит



**Состав:** цемент марки ПЦ500ДО/ ПЦ400ДО фракционный песок.

**Область применения:** Сухая смесь М300 **МАЛАХИТ** применяется для устройства высокопрочных износостойких полов в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также при производстве монтажных работ. Пескобетон широко используется как мелкозернистый бетон для устройства фундаментов, отливок и т.п. Соответствует ГОСТу 28013-98. Фракция песка до 6мм.

### **Способ приготовления раствора:**

- на содержимое пакета (50 кг) добавить 8-9 л воды;
- тщательно перемешать до получения однородной массы (перемешивание производить механическим способом или вручную);
- выдержать раствор в течении 5-10 мин и снова перемешать;
- полученный раствор использовать в течение 1,5-2 часов;
- температура применения от +5С до +35С;
- средний расход раствора 20-25 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм (в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ). Изготовлено из экологически чистого сырья.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть ровной, твердой, очищенной от грязи и пыли, масел, жирных пятен, остатков краски. Поверхность необходимо заранее увлажнить водой или обработать грунтовкой глубокого проникновения. Работы необходимо производить при температуре не ниже +5 С.

**Меры предосторожности:** Для предотвращения раздражения кожи не допускать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза тщательно промыть их водой. Не допускается попадание в органы дыхания.

**Условия хранения:** Смесь поставляется в многослойных мешках по 50 кг., 40кг. и 25кг. Хранить в сухом, защищенном от попадания дождя и снега месте при температуре от +5 до +30 С. Срок годности до 6 месяцев.