



## ООО «Центр Строительных Материалов»

109202 г. Москва, ул. 1-я Фрезерная д. 2/1 стр. 10  
Тел/факс: (495) 649-87-52; [www.td-csm.ru](http://www.td-csm.ru)  
ИНН 7722797116, КПП 772201001  
р/сч: 40702810822000039974 в АКБ «Абсолют Банк»  
к/сч: 30101810500000000976, БИК: 044525976



### Цветная затирочная смесь Цветная декоративная затирочная смесь

#### Область применения:

Цветная затирочная смесь предназначена для заполнения швов шириной до 30 мм между облицовочными материалами. Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей.

#### Модификации:

«лето» - артикул начинается с цифр «04» (температура применения +5...+30 °С);

«зима» - артикул начинается с цифр «54» (температура применения -5...+10 °С)

#### Технические характеристики:

| Название параметра:                     | Perel RL  |
|---|-----------|
| Влажность сухой смеси, не более, масс%. | 0,3       |
| Максимальная фракция наполнителя, мм    | 0,8       |
| Расход воды затворения, л/кг            | 0,16-0,18 |
| Подвижность растворной смеси, см        | Пк2 (5-6) |
| Время жизни, ч                          | 2         |
| Прочность на сжатие в 28 суток, Мпа     | 20        |
| Адгезия через 28 суток, МПа, не менее   | 0,5       |
| Морозостойкость, не менее               | F50       |
| Температура применения, «лето», °С      | +5...+30  |
| Температура применения, «зима», °С      | -5...+10  |
| Ширина шва, мм                          | до 30     |
| Количество цветов                       | 12        |

#### Требования к основанию:

Швы и боковые стороны облицовочного материала должно быть прочными, твердыми, очищенными от пыли, выступающего клея и прочих загрязнений.

#### Способ применения:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 4-4,5 литров воды на 25 кг сухой смеси) и перемешать механическим способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора пастообразная.

Заполнить шов полученным раствором при помощи специального пистолета или пакета. Через 30 – 60 минут, после того как затирка начнет подсыхать (т.е. примет консистенцию мокрого песка), заглаживать ее при помощи шпателя или специальной лопатки для расшивки. После того, как затирка полностью высохнет удалить излишки затирки жесткой щеткой.

Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности – оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания без добавления воды.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Расход смеси:** 2 – 6 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от ширины швов и формата облицовочного материала.

#### **Цветовая палитра:**

| <b>Артикул</b> | <b>Цвет</b>       |
|----------------|-------------------|
| x405           | белый             |
| x410           | серый             |
| x415           | темно-серый       |
| x420           | бежевый           |
| x436           | горчичный         |
| x437           | медный            |
| x438           | кирпичный         |
| x440           | кремовый          |
| x445           | светло-коричневый |
| x450           | коричневый        |
| x455           | шоколадный        |
| x465           | черный            |

#### **Упаковка**

Бумажные крафт-мешки по 25 кг.

#### **Хранение**

Смесь следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Гарантийный срок хранения упакованных смесей составляет 6 месяцев со дня изготовления.

#### **Меры безопасности**

При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу и в глаза – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.