



ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ

ШУБА 2 ММ

арт. 0695 Шуба 2 мм. 25 кг

арт. 6703 Шуба 2 мм Зимняя серия. 25 кг

- Возможность колерования
- Устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям
- Высокопрочная
- Надежная защита фасадов

Предназначена для создания тонкого декоративно-защитного штукатурного слоя с фактурой «Шуба» при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, а также при отделке различных поверхностей жилых, административных, общественных и промышленных зданий и сооружений.

Обладает высокой пластичностью, прочностью и адгезией. После высыхания образует надежный трещиностойкий, паропроницаемый, атмосферостойкий и морозостойкий слой, надежно защищающий фасад от механических повреждений и воздействия неблагоприятных климатических условий, пригодный под последующую окраску или пропитку гидрофобизирующими составами. Применяется для проведения отделочных работ внутри и снаружи зданий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый. возможность колерования
Максимальный размер наполнителя	2 мм
Прочность сцепления с основанием	0,4 МПа
Прочность на сжатие	10 МПа
Расход при фракции 2 мм	3 кг/м ²
Жизнеспособность раствора арт. 0695 / арт. 6703	120 минут / 60 минут
Коэффициент паропроницаемости	0,1 мг/м·ч·Па
Количество воды на 1 кг смеси	0,18 – 0,22 л
Морозостойкость	100 циклов
Срок хранения арт. 0695 / арт. 6703	12 месяцев / 6 месяцев
Температурные условия, при нанесении арт. 0695 / арт. 6703	от +5°C до +30°C / от -10°C до +30°C
Температурные условия, при эксплуатации	от -50°C до +70°C
Нормативный документ	ГОСТ Р 54358-2017 ТУ 23.64.10 – 013 – 51160834 – 2018

* Зимняя серия. Благодаря специальной рецептуре, применение данного продукта позволяет осуществлять строительные и отделочные работы при отрицательных температурах до -10°C.

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона; тонкий базовый армированный штукатурный слой систем СФТК; штукатурки на цементно-песчаной, цементно-известковой и гипсовой основе; Основания из ПГП, ГКЛ, ГВЛ, СМА, ЦСП и АЦП.