КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ БЕЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО СПОЛЗАНИЯ

СТАРТФИКС

арт. 0244 Стартфикс, 25 кг

арт. 0862 Стартфикс, 40 кг

- Для укладки всех видов керамической плитки на пол и стены
- Для помещений с любым уровнем влажности
- Высокая пластичность готового раствора

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

АДГЕЗИЯ 0,6 МПа

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 180 МИНУТ

Предназначен для укладки на пол и стены керамической плитки малого формата внутри помещений с любым уровнем влажности.

Класс С0 Т – цементный клей (С) только для внутренних работ (0) без вертикального сползания (Т).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время до затирания швов на стенах	6-8 ч
Время до пеших нагрузок и затирания швов на полах	24 ч
Время жизнеспособности раствора в таре	180 мин
Время корректировки плитки	15 мин
Классификация клеевых составов, ГОСТ Р 56387	С0 Т
Кол-во воды для затворения смеси	0,18-0,22 л/кг
Открытое время	10 мин
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-	
сухой среде в течение 28 суток	0,6 МПа
Расход при толщине слоя 1 мм	1,3 кг/м^2
Рекомендуемая толщина слоя нанесения	2-6 мм
Температурные условия при нанесении	от +5°С до +30°С
Температурные условия при эксплуатации	от 0°С до +50°С
ТУ	ТУ 23.64.10 - 006 - 51160834 - 2017
ГОСТ	ГОСТ Р 56387

ОСНОВАНИЯ

Стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые); сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ).