

ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ

БЕТОФИКС




арт. 0312 Бетофикс, 10 кг

арт. 0190 Бетофикс, 20 кг

- Предназначен для создания адгезионного слоя на гладких слабовпитывающих основаниях
- Обеспечивает надежное сцепление последующих покрытий с гладкими основаниями

Создает адгезионный слой на гладких, плотных, слабовпитывающих основаниях под последующее выравнивание материалами на гипсовой основе и выполнения облицовочных работ поверхностей, имеющих низкое водопоглощение.



ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 5 ЦИКЛОВ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ДЛЯ ГЛАДКИХ ОСНОВАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	красный
Сухой остаток	60%
Расход	200 – 300 г/м ²
Максимальная крупность заполнителя	0,315 мм
Время высыхания	120 минут
Морозостойкость при хранении и транспортировке	5 циклов
Срок хранения	12 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +35°C
Нормативный документ	ТУ 20.30.11 – 001 – 51160834 – 2018

ОСНОВАНИЯ

Бетонные: поверхности, покрытые старой масляной краской; старая керамическая и керамогранитная плитка.