

## Универсальная сухая смесь **МАЛАХИТ М150**



**Состав:** цемент марки ПЦ500ДО/ ПЦ400ДО, фракционный песок.

**Область применения:** Универсальные сухие смеси М150 **МАЛАХИТ** используются для штукатурки стен и потолков, перед нанесением на них краски, шпатлёвки или наклеивания обоев, так же при бетонировании пола, заделке бетонных стен или монтажных швов. Используется для отделки поверхностей внутри и снаружи помещений. Соответствует ГОСТу 28013-98. Фракция песка до 1,6мм.

### **Способ приготовления раствора:**

- на содержимое пакета (50 кг) добавить 8-9 л воды
- тщательно перемешать до получения однородной массы (перемешивание производить механическим способом или вручную);
- выдержать раствор в течении 5-10 мин и снова перемешать;
- полученный раствор использовать в течение 1,5-2 часов; - температура применения от +5С до +35С;
- средний расход раствора 20-25 кг на 1 кв. м при толщине слоя 10 мм (в зависимости от свойств основания, вида выполняемых работ).

Изготовлено из экологически чистого сырья.

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть очищенной от грязи и пыли, масел, жирных пятен, остатков краски и пр. Поверхность необходимо заранее увлажнить водой или обработать грунтовкой глубокого проникновения ФорУс. Работы необходимо производить при температуре не ниже +5 С. Если, наносимый раствор будет превышать толщину более 30мм, то рекомендуется наносить армирующую сетку.

**Меры предосторожности:** Для предотвращения раздражения кожи не допускать попадания на открытые участки тела. При попадании в глаза тщательно промыть их водой. Не допускается попадание в органы дыхания.

**Условия хранения:** Смесь поставляется в многослойных мешках по 50кг., 40кг. и 25кг. Хранить в сухом, защищенном от попадания дождя и снега месте при температуре от +5 до +30 С. Срок годности до 6 месяцев.