



Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный

По спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный это профессиональный однокомпонентный строительный клей высокого качества на полиуретановой основе. Отличительная особенность клея - быстрое время схватывания 15 минут, что позволяет сократить время производства работ. Клей тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей, возможно применение на влажных основаниях. В процессе отверждения не дает усадку. Цвет – бесцветный.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный применяется для прочной и быстрой приклейки и склейки изделий из различных материалов (дерево, МДФ, ОСП, фанера, бетон, металл, пенополистирол, мрамор, гранит, керамика и др.).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- высокая адгезия к большинству материалов;
- хорошо окрашивается;
- высокая эластичность.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Основа	-	полиуретан	по спецификации производителя
Плотность, в пределах	г/мл	1,13±0,03	по спецификации производителя
Время отлипа, не более	мин	5-10	по спецификации производителя
Термостойкость, в пределах	°С	от -20 до +80	по спецификации производителя
Прочность на сдвиг, через 24 ч, не менее	МПа	1,0	по спецификации производителя
Объем наполнения картриджа	мл	310	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Объем баллона	мл	310
Масса нетто картридж	г	356
Масса брутто картридж	г	411
Количество картриджей в коробке	шт.	12
Количество коробок на поддоне	шт.	104
Масса брутто коробки	кг	4,168
Масса брутто паллеты	кг	553
Габариты упакованного поддона (Длина x Ширина x Высота)	мм	1200x800x1130

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Температура окружающей среды и основания должна быть от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Оптимальная температура картриджа от плюс 18 °С до плюс 25 °С. Основания должны быть сухими, чистыми и прочными. Картридж с клеем вложить в монтажный пистолет, обрезать «носик» и накрутить наконечник.

[Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный](#) наносить на основу или приклеиваемый материал точечно или полосами. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При вертикальном приклеивании надвигать сверху вниз. В случае неправильного приклеивания, материал не отклеивать, а скорректировать его положение путем передвижения. Не оставлять емкость с клеем открытой более, чем на 20 мин. Не подходит для ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягких пластиков, неопрена и битумных оснований.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Клей ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ монтажный транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 15 °С до плюс 35 °С.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить картриджи следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 15 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.52.10.120

КСР: 20.52.10.120.14.1.05.02-0106

ТН ВЭД: 3506 99 000 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

