



## Лента самоклеящаяся PLANTERBAND

СТО 72746455-3.1.6-2014

Самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.



### Описание продукции:

**PLANTERBAND** - это самоклеящаяся герметизирующая и гидроизолирующая битумно-полимерная лента.

**PLANTERBAND** получают путем одностороннего нанесения на фольгированную УФ – стойкую пленку самоклеящегося битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, полимерного модификатора и специальных адгезионных добавок. В качестве защитного слоя со стороны самоклеящегося состава используют

антиадгезионную полимерную пленку.

### Область применения:

Герметизация и скрепление продольных и поперечных швов профилированных мембран **PLANTER** марок: **extra®; standard®; eco®; geo®**.

Крепление профилированных мембран **PLANTER** к поверхности битумно-полимерной гидроизоляции.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	PLANTERBAND
Толщина**, (±0,1 мм)	мм	1,5	1,5
Масса* 1 м <sup>2</sup> , (±0,25 кг)**	кг	1,5	1,5
Водопоглощение в течение 24ч	% по массе	не более	1,0
Температура хрупкости вяжущего**	°С	не выше	Минус 35
Водонепроницаемость** при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч			Минус 25
Прочность сцепления с бетоном***,	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	не менее	0,2
Прочность на сдвиг клеевого соединения***,	кН/м (кгс/см)	не менее	2,2
Тип защитного покрытия	Верхняя сторона	--	полимерная пленка HDPE
	Нижняя сторона	-	антиадгезионная пленка

\*— Показатель справочный. Производитель оставляет за собой право изменить данный показатель.

\*\*— Методика испытаний по ГОСТ 2678-94.

\*\*\*—Методика испытаний по СТО 72746455-3.1.6-2014.

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение
Длина	м	10
Ширина	см	12,5

### Производство работ:

Согласно инструкции по применению, приведенной на упаковке. Может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.

### Хранение:

Самоклеящиеся ленты должны храниться в закрытом помещении или под навесом, рассортированными по маркам, в вертикальном положении, в один ряд по высоте на поддонах или без них на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца.

### Транспортировка:

Транспортирование самоклеящихся лент следует производить в крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте. Допускается транспортирование поддонов с материалами в 2 ряда по высоте при этом вес верхних поддонов должен равномерно распределяться на все рулоны нижнего ряда с помощью деревянных щитов или поддонов.

### Сведения об упаковке:

Индивидуальная упаковка, картонная коробка.