



КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ЭКОТЕК

арт. 0701 Экотек, 25 кг

арт. 7007 Экотек Зимняя серия, 25 кг

- Используется в системах СФТК
- Для большинства видов теплоизоляции
- Устойчив к атмосферным воздействиям

ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 - 10 мм	ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 75 ЦИКЛОВ	ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Предназначен для монтажа всех видов теплоизоляционных пенополистирольных и минераловатных плит при устройстве систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем, а также иных конструкций с применением теплоизоляционных плит внутри и снаружи зданий.

Обладает высокой прочностью, адгезией, паропроницаемостью, водо- и морозостойкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность на сжатие	10 МПа
Прочность сцепления с бетоном	0.8 МПа
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой в нормальных условиях	0.18 МПа
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой	
после выдерживания в воде	0.13 МПа
Открытое время арт. 0701 / арт. 7007	20 минут / 15 минут
Количество воды на 1 кг смеси	0.2 – 0.24 л
Расход смеси при толщине слоя 2 мм	3 – 4 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	2 – 10 мм
Жизнеспособность раствора	60 минут
Марка раствора по подвижности	Пк3
Коэффициент паропроницаемости	0,035 мг/м·ч·Па
Морозостойкость	75 циклов
Срок годности арт. 0701/ арт. 7007	12 месяцев / 6 месяцев
Температурные условия при нанесении арт. 0701/ арт. 7007	от +5°C до +30°C / от -10°C до +30°C
Температурные условия при эксплуатации	от -50°C до +70°C
Нормативный документ	ТУ 23.64.10 – 013 – 51160834 – 2018 ГОСТ Р 54359 – 2017

* Зимняя серия, благодаря специальной рецептуре, применение данного продукта позволяет осуществлять строительные и отделочные работы при отрицательных температурах до -10°C.

ОСНОВАНИЯ

Бетонные, все виды блоков из цементного и облегченного бетона; кирпичная и каменная кладка; штукатурки на цементной основе; все виды стяжек и наливных полов.