





## ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ

# ГИПСТАР МН

арт. 0602 Гипстар МН белый, 30 кг

арт. 0596 Гипстар МН серый, 30 кг

- Адаптирована для всех видов штукатурных станций
- Не требует шпаклевания
- Низкий расход, повышенная жизнеспособность

	
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ТОЛЩИНА СЛОЯ 3 - 60 мм
	
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ	УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ РАБОТ В 4 РАЗА
	
ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ	

Предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен, создает после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий слой, который после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания. Для нанесения с помощью типовых штукатурных станций или ручным способом.

Используется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями. Обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адгезией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет арт. 0602 / арт. 0596

белый / серый

Прочность сцепления с основанием

0,5 МПа

Прочность на сжатие

2 МПа

Расход при толщине слоя 10 мм

9 кг/м<sup>2</sup>

Рекомендуемая толщина слоя

3 – 60 мм

Жизнеспособность раствора

120 минут

Достижение прочности

7 суток

Количество воды на 1 кг смеси

0,45 – 0,55 л

Срок годности

8 месяцев

Температурные условия, при нанесении

от +5°C до +30°C

Нормативный документ

ГОСТ Р 58279-2018

## ОСНОВАНИЯ

Бетонные; цементно-известковые и цементно-песчаные; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная кладка.