



# ПОЛ НАЛИВНОЙ БЕСПЫЛЬНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

## ЭКОФЛОР

арт. 0565 Экофлор. 25 кг

- Беспыльный
- Высокая прочность (30 МПа)
- Отсутствие усадки
- Высокая скорость набора прочности

Рекомендуется для всех основных видов покрытий (керамическая плитка, ламинат, линолеум, паркет, натуральный камень и полимерные покрытия).

Наносится слоем 1 - 30 мм, обладает высокой скоростью набора прочности, повышенной растекаемостью и способностью к самовыравниванию. Рекомендуется для использования в системах полов с подогревом.

Предназначен для создания идеально ровного пола и укладки покрытий в кратчайшие сроки в помещениях с любым уровнем влажности.



ПРОЧНОСТЬ  
НА СЖАТИЕ  
30 МПа



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕШЕЕ ХОЖДЕНИЕ  
ЧЕРЕЗ 5 ЧАСОВ



ТОЛЩИНА СЛОЯ  
1 - 30 мм



БЕЗ ПЫЛИ



ТЕПЛЫЙ ПОЛ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Снижение пылеобразования	95%
Прочность на сжатие	30 МПа
Прочность на изгиб	7,5 МПа
Прочность сцепления с основанием	1,2 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	1 – 30 мм
Количество воды на 1 кг смеси	0,19 л – 0,21 л
Расход при толщине слоя 1 мм	1,7 кг/м <sup>2</sup>
Время пешего движения	300 минут
Жизнеспособность раствора в таре	40 минут
Растекаемость готового раствора	300 – 350 мм
Истираемость	0,5 г/м <sup>2</sup>
Срок хранения	12 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +35°C
Температурные условия, при эксплуатации	от 0°C до +70°C
Нормативный документ	ГОСТ 31358 – 2007

### ОСНОВАНИЯ

Бетонные; цементно-песчаные основания прочностью не менее 20 МПа.