



ООО «Центр Строительных
Материалов»

109202 г. Москва, ул. 1-я Фрезерная д. 2/1 стр. 10
Тел/факс: (495) 649-87-52; www.td-csm.ru
ИНН 7722797116, КПП 772201001
р/сч: 40702810822000039974 в АКБ «Абсолют Банк»
к/сч: 30101810500000000976, БИК: 044525976



BASIS

Клеевая смесь

Водостойкая, тонкослойная клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ.

Область применения:

Клеевая смесь Basis на основе цемента с добавлением химических добавок для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ.

Модификации (см артикул):

Артикул **0311** – «лето» (температура применения от +5°C до +30°C);

Артикул **5311** – «зима» (температура применения от -5°C до +10°C).

Технические характеристики:

Название параметра:	Ед. измерения	0311	5311
Адгезионная прочность, не менее	МПа	0,5	0,5
Количество воды затворения на 1 кг	литр	0,18 – 0,2	0,18 – 0,2
Открытое время, не менее	мин	10	10
Время корректировки	мин	10	10
Удерживаемый вес плитки, не менее	кг	70	70
Жизнеспособность, не менее	мин	90	90
Подвижность растворной смеси	см	6 – 8	6 – 8
Толщина слоя нанесения	мм	3-10	3-10
Морозостойкость, не менее	цикл	F50	F50
Температура применения	°C	+5...+30	-5...+10
Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6x6 мм	кг/м ²	3,5-5	3,5-5

Подготовка основания:

Поверхность нанесения должна быть твердой, чистой и сухой. Жировые загрязнения, пыль и старые лакокрасочные покрытия следует удалить. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость - рекомендуем использовать грунтовку Perel «Бетон-контакт Актив». Сильновпитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой «глубокого проникновения».

Приготовление раствора:

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,0 литров воды на 1 мешок смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Раствор выдерживается 3—5 минут, после чего повторно перемешивается в течение 2—3 минут.

Нанесение:

Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение 90 минут (после добавления смеси в воду). При потере подвижности раствора (во время этих 90 минут), допустимо повторное перемешивание без добавления воды.

Клеевой раствор наносится на поверхность гладким шпателем, слоем 3-5 мм, затем окончательно выравнивается зубчатым шпателем 6×6 мм. Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавливается в него.

Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24—48 ч) специальной смесью для затирки швов.

Расход смеси:

3,5-5,0 кг смеси на м² при использовании зубчатого шпателя 6×6 мм.

Упаковка и хранение: 25 кг - бумажные крафт-мешки.

Срок хранения – **12 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.