



## ООО «Центр Строительных Материалов»

109202 г. Москва, ул. 1-я Фрезерная д. 2/1 стр. 10  
Тел/факс: (495) 649-87-52; [www.td-csm.ru](http://www.td-csm.ru)  
ИНН 7722797116, КПП 772201001  
р/сч: 40702810822000039974 в АКБ «Абсолют Банк»  
к/сч: 30101810500000000976, БИК: 044525976



### GIPSEL

#### Гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ

Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ

#### Описание:

Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего, минеральных и полимерных добавок для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, для бескаркасного монтажа гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30°C.

#### Модификации(см артикул):

Артикул **0330** – «лето» (температура применения от +5°C до +30°C);

Артикул **5330** – «зима» (температура применения от -5°C до +10°C).

#### Технические характеристики:

Название параметра:	Ед. измерения	0330	5330 <sup>1</sup>
Адгезионная прочность, не менее	МПа	0,3	0,3
Количество воды затворения на 1 кг	литр	0,33 – 0,35	0,33 – 0,35
Открытое время, не менее	мин	5	5
Время изменения положения ПГП	мин	5	5
Прочность на сжатие, не менее	МПа	5	5
Жизнеспособность, не менее	мин	60	60
Подвижность растворной смеси	см	6 – 8	6 – 8
Время высыхания	ч	24	24
Коэффициент паропроницаемости, не менее	мг/м·ч·Па	0,1	0,1
Температура применения	°С	+5...+30	-5...+10
Расход сухой смеси на при монтаже одинарных перегородок из ПГП	кг/м <sup>2</sup>	1,5-2,0	1,5-2,0

1 – при использовании модификации «зима» (артикул 5330) обязательно пользоваться памяткой «о работе в зимних условиях» на сайте [www.td-perel.ru](http://www.td-perel.ru)

**Подготовка основания:**

Поверхность блока должна быть сухой, прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, масляных и битумных пятен, и других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью.

**Приготовление раствора:**

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 10-10,5 литров воды на 30 кг смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Раствор выдерживается 3 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.

**Нанесение:**

При монтаже перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ПГП) растворная смесь (клей) наносится в горизонтальные и вертикальные пазы укладываемых плит. Каждая монтируемая плита с усилием прижимается сверху гребнем следующей плиты так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов. Выступающий при этом излишек клея удаляется шпателем с поверхности соединения плит и возвращается в емкость с клеем. После высыхания обнаруженные неровности удаляются при помощи шлифовки. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть не более 2мм.

Лист ГКЛ (ГВЛ) с нанесенным на него раствором прижать к основанию и легкими ударами резинового молотка через жесткую металлическую рейку выставить по уровню. Не допускать контакта листа ГКЛ (ГВЛ) с основанием пола. Зафиксировать лист от сползания на 40-60 мин. Листы ГКЛ (ГВЛ) монтировать с минимальным расстоянием друг от друга.

**Упаковка и хранение:** бумажные крафт-мешки по **30 кг**. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет **6 месяцев** от даты изготовления, указанной на упаковке.

**Меры безопасности:**

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.