



ООО«Центр Строительных Материалов»

109202 г. Москва, ул. 1-я Фрезерная д. 2/1 стр. 10
Тел/факс: (495) 649-87-52; www.td-csm.ru
ИНН7722797116, КПП 772201001
р/сч: 40702810822000039974 в АКБ «Абсолют Банк»
к/сч: 30101810500000000976, БИК: 044525976



Цветная кладочная смесь Монтажно-кладочная смесь

Область применения:

Цветная кладочная смесь предназначена для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

В зависимости от водопоглощения кирпича цветные кладочные смеси Perel подразделяются на 3 основные группы: Perel SL (для кирпича с водопоглощением 5-12%), Perel VL (5-15%), Perel NL (0-5%).

Модификации:

«лето» - артикул начинается с цифры «0» (температура применения +5...+30 °С);

«зима» - артикул начинается с цифры «5» (температура применения -5...+10 °С)

«Perel SL» - артикул начинается с цифр «00»;

«Perel VL» - артикул начинается с цифр «02»;

«Perel NL» - артикул начинается с цифр «01»;

Технические характеристики:

Название параметра:	Perel SL	Perel VL	Perel NL
Применяется для кирпича с водопоглощением, %	5-12	5-15	0-5
Влажность сухой смеси, не более, масс%.	0,3		
Максимальная фракция наполнителя, мм	1,25	3,5	3,5
Расход воды затворения, л/кг	0,15-0,18		
Подвижность растворной смеси, см	Пк2 (5-6)		
Время жизни, ч	2		
Прочность на сжатие в 28 суток, МПа	15	20	20
Адгезия через 28 суток, МПа, не менее	0,2	0,3	0,3
Морозостойкость, не менее	F50		
Температура применения, «лето», °С	+5...+30		
Температура применения, «зима», °С	-5...+10		
Количество цветов	14		

Требования к основанию:

Основание и кладочный материал должно быть прочным, твердым, очищенным от пыли и грязи.

Способ применения:

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 7,5-9 литров воды на 50 кг сухой смеси) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение

2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Нанесение смеси производить в соответствие с СНиП 3.03.01-87.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

Расход смеси:

Формат кирпича, расход сухой смеси на 1 кирпич (кг)	
NF 240x115x71	0,8-1
DF 240x115x52	0,7-0,9
2DF 240x115x113	0,9-1,1
RF 240x115x61	0,7-0,9
3DF 240x175x113	1,3-1,6

Цветовая палитра:

Артикул	Цвет
xx01	супер-белый
xx05	белый
xx10	серый
xx15	темно-серый
xx20	бежевый
xx25	кремово-бежевый
xx30	кремово-желтый
xx35	желтый
xx40	кремовый
xx45	светло-коричневый
xx50	коричневый
xx55	шоколадный
xx60	красный
xx65	черный

Упаковка:

Бумажные крафт-мешки по 50 кг.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Гарантийный срок хранения упакованных смесей составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности:

При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу и в глаза – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.