



ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ФРОНТПРО СТАНДАРТ

арт. 2729 Фронтпро Стандарт, 25 кг

арт. 4013 Фронтпро Стандарт Зимняя серия, 25 кг

- Высокое качество выравнивания
- Обладает высокой водо- и морозостойкостью
- Для наружных и внутренних работ
- Для ручного и машинного нанесения
- Армирована фиброволокном

Предназначена для выравнивания стен внутри и снаружи зданий (фасадов, подвалов и помещений с любой степенью влажности).

Применяется как для однослойного выравнивания, так и в качестве "обрызга" и "грунта" в многослойных штукатурных системах. Рекомендуется под последующую отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, отделку декоративными штукатурками, плиточную облицовку или окрашивание.


Обладает высокой трещиностойкостью и обеспечивает надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Максимальная фракция наполнителя	1,25 мм
Класс марочной прочности на сжатие	КП III
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток	0,3 МПа
Количество воды на 1 кг смеси	0,15 – 0,18 л
Расход смеси при толщине слоя 10 мм	15 кг/м ²
Рекомендуемая толщина слоя	5 – 40 мм
Жизнеспособность раствора, не менее арт. 2729 / арт. 4013	120 минут / 60 минут
Марка раствора по подвижности	Пк3
Морозостойкость, не менее	75 циклов
Срок годности арт. 2729 / арт. 4013	12 месяцев / 6 месяцев
Температурные условия, при нанесении	от +5°C до +30°C / от -10°C до +30°C
Температурные условия, при эксплуатации	от -50°C до +70°C
Нормативный документ	ГОСТ 33083 – 2014 ТУ 23.64.10 – 013 – 51160834 – 2018



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ



ТОЛЩИНА СЛОЯ
5 - 40 мм



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
75 ЦИКЛОВ



АРМИРОВАНИЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

* Зимняя серия. Благодаря специальной рецептуре, применение данного продукта позволяет осуществлять строительные и отделочные работы при отрицательных температурах до -10°C.

ОСНОВАНИЯ

Бетонные; цементно-известковые и цементно-песчаные; газобетон и пенобетон; кирпичная и каменная кладка.